



ПИК-ИНДУСТРИЯ

АО «ПИК-Индустрия»
Российская Федерация, 119530,
Москва, проезд Стройкомбината, д. 1
Тел.: (495) 741-06-92, 442-26-07
Факс: (495) 741-06-88, 442-05-36
E-mail: info@pik-industry.ru
www.pik-industry.ru

№ _____

Директор по качеству АО «ПИК-Индустрия»

А.Б. Дзодзиев

28.11.2018 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
фасадной штукатурки «АМЕТИСТ» ТМ «Каменный цветок».
Производитель - ООО «ЦЕМТОРГ».

Наименование материала	Наличие документов	Наименование показателей	Соответствие	
			Нормативные показатели по Техническим характеристикам производителя	Фактический результат
Смесь сухая фасадная штукатурная «АМЕТИСТ» для оштукатуривания и выравнивания поверхности	1. Сертификат соответствия 2. Технические характеристики	Внешний вид и цвет	-	Однородный порошок серого цвета без комков и посторонних включений
		Насыпная плотность, кг/м ³	-	1570
		Количество воды для затворения сухой смеси, л/кг	0,2-0,24	0,2
		Сохраняемость первоначальной подвижности, мин	не менее 120	120
		Устойчивость против стекания с вертикальных поверхностей	-	не стекает
		Стойкость к образованию усадочных трещин	-	трещины отсутствуют
		Средняя плотность в сухом состоянии, кг/м ³	-	2027

		Прочность сцепления с основанием через 28 суток, МПа	Не менее 0,4	0,4
		Прочность на сжатие в проектном возрасте (28 суток), (Мпа) Марка по прочности	Не менее 10 КП IV	14,5 КП IV

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образцы для проведения испытаний изготовлены в испытательной лаборатории ОЗ ЖБК АО «ПИК-Индустрия» в соответствии с требованиями нормативной документации на методы испытаний. По результатам испытаний установлено, что представленный образец фасадной штукатурки «АМЕТИСТ» ТМ «Каменный цветок», производства ООО «ЦЕМТОРГ» соответствует техническим характеристикам производителя и требованиям ГОСТ 33083-2014 «Составы сухие строительные на цементном вяжущем для штукатурных работ. Технические условия».

*Начальник испытательной лаборатории
ОЗ ЖБК АО «ПИК-Индустрия»
Инженер по лакокрасочным материалам
испытательной лаборатории ОЗ ЖБК*



О.В. Мерецкий

Т.Б. Чигитова